

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 03075336
PUBLICATION DATE : 29-03-91

APPLICATION DATE : 16-08-89
APPLICATION NUMBER : 01211047

APPLICANT : NIPPON STEEL CORP;

INVENTOR : INOUE SHIYUUJI;

INT.CL. : C22C 38/00 C21D 6/00 C22C 38/40 C22C 38/44 C22C 38/50

TITLE : MARTENSITIC STAINLESS STEEL HAVING EXCELLENT CORROSION RESISTANCE
AND ITS MANUFACTURE

ABSTRACT : PURPOSE: To obtain the martensitic stainless steel having excellent corrosion resistance in a wet carbon dioxide environment and having high resistance to cracking caused by wet hydrogen sulfide by forming it from the compsn. contg. each prescribed amt. of C, Si, Mn, Cr, Ni, Al and N.

CONSTITUTION: The above martensitic stainless steel is formed from the compsn., in which C is reduced, by weight, to <0.03% and contg. $\leq 1\%$ Si, $\leq 2\%$ Mn, >15 to 18% Cr, 1 to 5% Ni, 0.005 to 0.2% Al, 0.03 to 0.15% N and the balance Fe with impurities. For obtaining the stainless steel, the steel having the above componental compsn. is austenitized at 900 to 1100°C, is thereafter cooled to satisfactorily form martensite and is then subjected to tempering treatment at 560°C to the Ac₁ temp. or below. Next, the steel after subjected to the tempering treatment is cooled at a cooling rate more than that in air cooling, by which the objective martensitic stainless steel having excellent corrosion resistance can be obtd.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio

1935

1935

1935

1935

1935

1935

1935

1935

1935

1935

⑩ 日本国特許庁(J.P.)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

平3-75336

⑬ Int.Cl.

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成3年(1991)3月29日

C 22 C 38/00

3 0 2 Z

7047-4K

C 21 D 6/00

1 0 2 J

7518-4K

C 22 C 38/40

38/44

38/50

審査請求 未請求 請求項の数 7 (全7頁)

⑮ 発明の名称 耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼およびその製造方法

⑯ 特 願 平1-211047

⑰ 出 願 平1(1989)8月16日

⑱ 発 明 者 宮坂 明 博

神奈川県相模原市淵野辺5-10-1 新日本製鐵株式会社

第2技術研究所内

⑲ 発 明 者 加藤 謙 治

愛知県東海市東海町5-3 新日本製鐵株式会社名古屋製

鐵所内

⑲ 発 明 者 井上 周 士

愛知県東海市東海町5-3 新日本製鐵株式会社名古屋製

鐵所内

⑳ 出 願 人 新日本製鐵株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6番3号

㉑ 代 理 人 弁理士 大関 和夫

1. 発明の名称

耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス

鋼およびその製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 重量%で

Cを0.03%未満に低減し、

Si 1%以下、

Mn 2%以下、

Cr 15%超18%以下、

Ni 1~5%、

Al 0.005~0.2%、

N 0.03~0.15%、

を含有し、残部Feおよび不可避不純物からなるこ

とを特徴とする耐食性の優れたマルテンサイト系

ステンレス鋼

(2) 不可避不純物のうち、重量%で、

Pを0.025%以下、

Sを0.010%以下、

に低減したことを特徴とする請求項1記載の耐食

性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼、

(3) 不可避不純物のうち、重量%で、

Oを0.004%以下、

に低減したことを特徴とする請求項1または2記

載の耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス

鋼、

(4) 付加成分として、重量%で、

Cu 1%以下、

Mo 2%以下、

W 4%以下、

のうち1種または2種以上を含有することを特徴

とする請求項1、2または3記載の耐食性の優れ

たマルテンサイト系ステンレス鋼、

(5) 付加成分として、重量%で、

V 0.5%以下、

Ti 0.2%以下、

Nb 0.5%以下、

Zr 0.2%以下、

Ta 0.2%以下、

Hf 0.2%以下、

のうち1種または2種以上を含有することを特徴とする請求項1、2、3または4記載の耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼。

(6)付加成分として、重量%で、

Ca 0.008%以下、

希土類元素0.02%以下

のうち1種または2種を含有することを特徴とする請求項1、2、3または4または5記載の耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼。

(7)請求項1、2、3、4、5または6記載のマルテンサイト系ステンレス鋼を、900~1100℃でオーステナイト化した後、空冷以上の冷却速度で冷却し、次いで560℃以上A₁温度以下の温度で焼戻し処理を施した後、空冷以上の冷却速度で冷却することを特徴とする耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼およびその製造方法に係り、さらに詳し

がまず検討され、例えばJ. クライン、コロニジョウ 84、ペーパーナンバー211にあるように、高強度で比較的成本の安い鋼としてAISI 410あるいは420といった、12~13%のCrを含有するマルテンサイト系ステンレス鋼が広く使用され始めている。しかしながら、これらの鋼は湿潤炭酸ガス環境ではあっても高温、例えば120℃以上の環境やCl⁻イオン濃度の高い環境では耐食性が十分ではなくなり、腐食速度が大きいという難点を有する。さらにこれらの鋼は、石油・天然ガス中に硫化水素が含まれている場合には著しく耐食性が劣化し、全面腐食や局部腐食、さらには応力腐食割れを生ずるといった難点を有している。このため上記のマルテンサイト系ステンレス鋼の使用は、例えばH₂S分圧が0.001気圧といった極微量のH₂Sを含むか、あるいは全くH₂Sを含まない場合に限られてきた。

これに対し、硫化水素による割れに対する抵抗を増したマルテンサイト系ステンレス鋼として、例えば特開昭60-174859号公報、特開昭62-54063

号公報には例えば石油・天然ガスの掘削、輸送及び貯蔵において湿潤炭酸ガスや湿潤硫化水素を含む環境中で高い腐食抵抗および割れ抵抗を有する高強度鋼とその製造方法に関する。

(従来の技術)

近年生産される石油・天然ガス中には、湿潤な炭酸ガスを多く含有する場合が増加している。こうした環境中で炭素鋼や低合金鋼は著しく腐食することがよく知られている。このため、掘削に使用される油井管や輸送に使用されるラインパイプなどの防食対策として、腐食抑制剤の添加が従来より行なわれてきた。しかし、腐食抑制剤は高温ではその効果が失われる場合が多いことに加えて、海洋油井や海底パイプラインでは腐食抑制剤の添加・回収処理に要する費用は膨大なものとなり、適用できない場合が多い。従って、腐食抑制剤を添加する必要のない耐食材料に対するニーズが最近とみに高まっている。

炭酸ガスを多く含む石油・天然ガスの耐食材料としては、耐食性の良好なステンレス鋼の適用

号公報にみられる鋼が提案されている。しかし、これらの鋼もCO₂環境での耐食性が必ずしも十分という訳ではなかった。

(発明が解決しようとする課題)

本発明はこうした現状に鑑み、高温や高Cl⁻イオン濃度の炭酸ガス環境でも十分な耐食性を有し、硫化水素を含む場合においても高い割れ抵抗を有するマルテンサイト系ステンレス鋼とその製造方法を提供することを目的としている。

(課題を解決するための手段)

本発明者らは、上記の目的を達成すべくマルテンサイト系ステンレス鋼の成分を種々検討してきた結果、ついに以下の知見を見出すに至った。

まず、Crを15%を超えて鋼に添加すると湿潤炭酸ガス環境中における腐食速度が著しく小さくなり、かかる鋼にNiを添加すると腐食速度は一段と小さくなることを見出した。そしてこのNiの添加効果は、添加量を1%以上とすると顕著であることを見出した。また、Niを1%以上添加した場合において、C量を0.03%未満に低減すると湿

潤炭酸ガス環境中における耐食性がさらに改善され、第1発明の要旨とするところは、重量%で、Cr 15%超18%以下、Ni 1~5%、Si 1%以下、C 0.03%以下、Mn 2%以下、Al 0.005~0.2%、N 0.03~0.15%を含有し、Cを0.03%未満に低減し、残部Feおよび不可避不純物からなることを特徴とする耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼にあり、このときかかる成分を有する鋼は硫化水素を含む環境においても高い割れ抵抗を有するという新知見も得られた。第2発明の要旨とするところは、第1発明の鋼において、不可避不純物のうち、重量%で、Pを0.025%以下、Sを0.010%以下に低減したことを特徴とする耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼にあり、第3発明の要旨とするところは、第1発明あるいは第2発明の鋼において不可避不純物のうち、重量%で、Oを0.004%以下に低減したことを特徴とする耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼にあり、第4発明の要旨とするところは、第1発明、第2発明あるいは第3発明の各鋼において、重量%で、Cu 1%以下、Mo 2%以下、W 4%以下のうち1種または2種以上を含有することを特徴とする耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼にあり、第5発明の要旨とするところは、第1発明、第2発明あるいは第3発明あるいは第4発明の各鋼において、重量%で、Ti 0.2%以下、Zr 0.2%以下、Nb 0.5%以下、V 0.5%以下、Ta 0.2%以下、Hf 0.2%以下のうち1種または2種以上を含有することを特徴とする耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼にあり、第6発明の要旨とするところは、第1発明、第2発明、第3発明、第4発明あるいは第5発明の各鋼において、重量%で、Ca 0.008%以下、Sr 0.03%以上存在する場合には耐食性を低下させることから、C量は0.03%未満に限定することを特徴とする耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼にあり、第7発明の要旨とするところは、第1発明、第2発明、第3発明、第4発明、第5発明あるいは第6発明の各鋼において、900~1100℃でオーステナイト化した後、空冷以上の冷却速度で冷却することを特徴とする耐食性の優れたマルテンサイト系ステンレス鋼にあり、第8発明の要旨とするところは、第1発明、第2発明、第3発明、第4発明、第5発明、第6発明、第7発明あるいは第8発明の各鋼において、重量%で、Si 1%を超えて添加すると耐食性を著しく低下させることから、上限含有量は1%とすべきである。第9発明の要旨とするところは、第1発明、第2発明、第3発明、第4発明、第5発明、第6発明、第7発明、第8発明あるいは第9発明の各鋼において、重量%で、Mn 2%を超えて添加するとその効果は

飽和するので、上限含有量は2%とする。

Cr: Crはマルテンサイト系ステンレス鋼を構成する最も基本的かつ必須の元素であって耐食性を

付与するために必要な元素であるが、含有量が15%

%以下では耐食性が十分ではなく、一方18%を超えて添加すると他の合金元素をいかに調整しても

焼き入れ後にマルテンサイト組織を得ることが困難となって強度確保が困難になるので上限含有量は18%とすべきである。

Ni: Niは湿潤炭酸ガス環境におけるマルテンサイト系ステンレス鋼の腐食速度を著しく減少させ、

CおよびNの含有量を調整することによって硫化水素を含む環境における割れ感受性を顕著に低下

させる極めて有用な元素であるが、含有量が1%未満ではこれらの効果が不十分であり、5%を超えて添加してもその効果は飽和するので、1~5%

%の範囲に限定する。

Al: Alは脱酸のために必要な元素であって含有量が0.005%未満ではその効果が十分ではなく、0.2%を超えて添加すると粗大な酸化物系介在物

が鋼中に残留して硫化水素中での割れ抵抗を低下させるので、含有量範囲は0.005~0.2%とする。

N: NはCを低減したマルテンサイト系ステンレス鋼の強度を上昇させる元素として有効であるが、0.03%未満ではその効果が充分ではなく、0.15%を超えるとCr窒化物を生成して耐食性を低下させ、また、割れ抵抗をも低下させるので、含有量範囲は0.03~0.15%とする。

以上が本発明における基本的成分であるが、本発明においては必要に応じてさらに以下の元素を添加して特性を一段と向上させることができる。

P: Pは応力腐食割れ感受性を増加させる元素であるので少ないほうが好ましいが、あまりに少ないレベルにまで低減させることは、いたずらにコストを上昇させるのみで特性の改善効果は飽和するものであるから、本発明の目的とする耐食性、耐応力腐食割れ性を確保するのに必要十分なほど少ない含有量として0.025%以下に低減すると耐応力腐食割れ性が一段と改善される。

S: SはPと同様に応力腐食割れ感受性を増加させる元素であるので少ないほうが好ましいが、あまりに少ないレベルにまで低減させることはいたずらにコストを上昇させるのみで特性の改善効果は飽和するものであるから、本発明の目的とする耐食性、耐応力腐食割れ性を確保するのに必要十分なほど少ない含有量として0.010%以下に低減すると耐応力腐食割れ性が一段と改善される。

Mo: Moは1%以上のNiと共存して湿潤炭酸ガス環境の耐食性を改善するのに効果があるが、2%を超えて添加してもその効果は飽和するばかりか、靱性など他の特性を低下させるようになるので上限含有量は2%とする。

W: Wも1%以上のNiと共存して湿潤炭酸ガス環境の耐食性を改善するのに効果があるが、4%を超えて添加してもその効果は飽和するばかりか、靱性など他の特性を低下させるようになるので上限含有量は4%とする。

V, Ti, Nb, Ta, Zr, Hf: V, Ti, Nb, Ta, Zr, Hfは耐食性を一段と向上させるのに有効な元素であるが、Ti, Zr, Ta, Hfでは0.2%、V, Nbでは0.5%をそれぞれ超えて添加すると粗大な析出物系介在物を生成して硫化水素含有環境における割れ抵抗を低下させるようになるので上限含有量はTi, Zr, Ta, Hfでは0.2%、V, Nbでは0.5%とすべきである。

Cu: Cuは1%以上のNiと共存して湿潤炭酸ガス環境の耐食性をさらに改善するのに効果があるが、0.5%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

が鋼中に残留して硫化水素中での割れ抵抗を低下させるので、含有量範囲は0.005~0.2%とする。

N: NはCを低減したマルテンサイト系ステンレス鋼の強度を上昇させる元素として有効であるが、0.03%未満ではその効果が充分ではなく、0.15%を超えるとCr窒化物を生成して耐食性を低下させ、また、割れ抵抗をも低下させるので、含有量範囲は0.03~0.15%とする。

以上が本発明における基本的成分であるが、本発明においては必要に応じてさらに以下の元素を添加して特性を一段と向上させることができる。

P: Pは応力腐食割れ感受性を増加させる元素であるので少ないほうが好ましいが、あまりに少ないレベルにまで低減させることは、いたずらにコストを上昇させるのみで特性の改善効果は飽和するものであるから、本発明の目的とする耐食性、耐応力腐食割れ性を確保するのに必要十分なほど少ない含有量として0.025%以下に低減すると耐応力腐食割れ性が一段と改善される。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

1%を超えて添加してもその効果は飽和するので上限含有量は1%とする。

Ca、希土類元素：Caおよび希土類元素(REM)は、熱間加工性の向上、耐食性の向上に効果のある元素であるが、Caは0.008%を超えて、希土類元素は0.02%を超えて添加すると、それぞれ粗大な非金属介在物を生成して逆に熱間加工性および耐食性を劣化させるので、上限含有量はCaは0.008%、希土類元素は0.02%とした。なお、本発明において希土類元素とは原子番号が57～71番および89～103番の元素およびYを指す。

上記の成分を有するステンレス鋼を熱処理してマルテンサイト組織とし所定の強度を付与するに際し、オーステナイト化温度を900～1100℃としたのは、900℃より低い温度ではオーステナイト化が充分ではなく従って必要な強度を得ることが困難だからであり、オーステナイト化温度が1100℃を超えると結晶粒が著しく粗大化して硫化水素含有環境における割れ抵抗が低下するようになるので、オーステナイト化温度は900～1100℃とした。

インパイプとしての用途のほか、バルブやポンプの部品としてなど多くの用途がある。

(実施例)

以下に本発明の実施例について説明する。

第1表に示す成分のステンレス鋼を溶製し、熱

間圧延によって厚さ12mmの鋼板とした後、第1

表に併せて示す条件で焼入れ焼戻し処理を施して

いずれも0.2%オフセット耐力が5.6kg/mm²以上

の高強度ステンレス鋼とした。なお、第1表中の

焼戻し温度はいずれも各鋼のA_{c1}温度以下の温度

である。次にこれらの鋼材から試験片を採取して

湿潤炭酸ガス環境における腐食試験、および硫化

水素含有環境における割れ試験(SCC試験)を

行なった。湿潤炭酸ガス環境における腐食試験と

しては、厚さ3mm、幅15mm、長さ50mmの試験

片を用い、試験温度150℃および200℃のオ

ートクレープ中で炭酸ガス分圧40気圧の条件で

1.5%NaCl水溶液中に30日間浸漬して、試験前

後の重量変化から腐食速度を算出した。腐食速度

の単位はmm/yで表示したが、一般的にある環境

オーステナイト化後の冷却における冷却速度を空冷以上の冷却速度としたのは、空冷よりも遅い冷却速度ではマルテンサイトが充分生成せず、所定の強度を確保することが困難になるからである。

焼戻し温度を560℃以上A_{c1}温度以下とした

のは、焼戻し温度が560℃未満では充分な焼戻

しが行われず、焼戻し温度がA_{c1}温度を超えると

一部がオーステナイト化しその後の冷却時にフレ

ックシキマルテンサイトを生成し、いずれも充分

に焼戻しされていないマルテンサイトが残留する

ために硫化水素含有環境における割れ感受性を増

加させるためである。

焼戻し後の冷却における冷却速度を空冷以上の

冷却速度としたのは、空冷よりも遅い冷却速度で

は靱性が低下するためである。

本発明鋼は、通常の熱間圧延によって鋼板とし

て使用することが可能であるし、熱間押出あるい

は熱間圧延によって鋼管として使用することも可

能であるし、棒あるいは線として使用することも

勿論可能である。本発明鋼は、油井管あるいはラ

におけるある材料の腐食速度が0.1mm/y以下の場合、材料は十分耐食的であり使用可能であると考えられている。硫化水素含有環境における割れ

試験としては、NACE(米国腐食技術者協会)の定

めている標準試験法であるNACE規格TM 0177に従

って試験したが、硫化水素分圧は0.1気圧、試験

温度は120℃とした。上記の条件で5%NaCl+

0.5%酢酸水溶液中にセッドした試験片に一定の

単軸引張応力を負荷し、720時間以内に破断す

るかを調べた。試験応力は各鋼材の0.2%オ

フセット耐力の60%の値とした。

試験結果を第1表に併せて示した。第1表のう

ち、腐食試験結果において◎は腐食速度が0.05

mm/y未満、○は腐食速度が0.05mm/y以上

0.10mm/y未満、×は腐食速度が0.1mm/y以

上0.5mm/y未満、××は腐食速度が0.5mm/y

以上であったことをそれぞれ表わしており、割れ

試験結果(SCC試験結果)において◎は破断し

なかつたもの、×は破断したものをそれぞれ表わ

している。なお、第1表において、比較鋼のNo29

はAISI 420鋼であり、No.30は9Cr-1Mo鋼で

あって、いずれも従来から湿潤炭酸ガス環境で使

用されている従来鋼である。

第1表から明らかなように本発明鋼である鋼No.

1~28は、湿潤炭酸ガス環境において200℃

という従来のマルテンサイト系ステンレス鋼では

考えられないような高温で、かつ15%NaClとい

うCl⁻イオン濃度が非常に高い環境であっても

実用的に使用可能な腐食速度である0.1mm/yよ

りも腐食速度が小さく、かつ硫化水素含有環境に

おける割れ試験においても破断していないことか

ら、優れた耐食性と耐応力腐食割れ性を有してい

ることがわかる。これに対して比較鋼である鋼No.

29~34は湿潤炭酸ガス環境において150℃

でも既に腐食速度が0.1mm/yを大きく上回って

おり、かつ硫化水素含有環境における割れ試験に

おいて破断している。

第 1 表

No.	組成 (質量%)														熱 処 理		腐食試験結果 ¹⁾		SCC 試験 結 果
	C	Si	Mn	Cr	Ni	Al	N	P	S	O	Cu	Mo	W	そ の 他	オーステナイト 化温度 500℃	焼戻し温度 および冷却	試験温度 150℃	試験温度 200℃	
1	0.003	0.11	1.29	16.64	3.54	0.030	0.074	N.A.	N.A.	N.A.	—	—	—	—	1000℃、空冷	660℃、空冷	○	○	○
2	0.012	0.13	1.25	16.33	3.58	0.033	0.085	N.A.	N.A.	N.A.	—	—	—	—	1000℃、空冷	660℃、空冷	○	○	○
3	0.025	0.10	1.23	15.20	3.56	0.034	0.064	N.A.	N.A.	N.A.	—	—	—	—	1000℃、空冷	630℃、空冷	○	○	○
4	0.010	0.08	1.36	16.55	3.60	0.033	0.102	N.A.	N.A.	N.A.	—	—	—	—	1000℃、油冷	660℃、空冷	○	○	○
5	0.015	0.15	1.38	16.49	3.62	0.025	0.076	0.012	0.004	N.A.	—	—	—	—	1000℃、空冷	620℃、空冷	○	○	○
6	0.011	0.14	1.37	16.45	3.51	0.027	0.084	0.013	0.003	0.002	—	—	—	—	1000℃、空冷	620℃、空冷	○	○	○
7	0.012	0.14	1.30	16.48	3.65	0.025	0.088	0.016	0.003	0.003	0.84	—	—	—	1000℃、空冷	620℃、空冷	○	○	○
8	0.010	0.10	1.36	16.52	3.73	0.020	0.089	0.018	0.003	0.003	—	1.64	—	—	1000℃、空冷	630℃、空冷	○	○	○
9	0.009	0.09	0.68	16.53	3.53	0.031	0.093	0.005	0.001	0.002	0.59	1.14	0.53	—	1000℃、空冷	650℃、空冷	○	○	○
10	0.009	0.08	0.64	16.50	3.48	0.054	0.080	0.020	0.001	0.002	—	—	—	Ti0.059	1030℃、空冷	630℃、油冷	○	○	○
11	0.013	0.34	0.66	15.17	2.58	0.013	0.065	N.A.	0.002	0.003	—	—	—	V0.076	1030℃、空冷	680℃、空冷	○	○	○
12	0.022	0.35	0.58	15.21	2.53	0.015	0.056	0.009	N.A.	0.003	—	—	—	Nb0.064	1030℃、空冷	660℃、空冷	○	○	○
13	0.005	0.34	0.65	15.19	2.72	0.017	0.054	0.019	0.002	N.A.	—	—	—	Zr0.021	980℃、水冷	660℃、空冷	○	○	○
14	0.006	0.34	0.63	15.23	2.61	0.015	0.055	0.018	0.002	0.002	—	—	—	—	980℃、水冷	660℃、空冷	○	○	○
15	0.005	0.36	0.70	15.27	2.50	0.016	0.059	0.015	0.001	0.001	—	—	—	V0.033, Zr0.022	980℃、水冷	680℃、空冷	○	○	○
16	0.005	0.35	0.61	15.25	2.67	0.016	0.059	0.011	0.002	0.003	—	—	—	Ti0.038, Nb0.055	980℃、空冷	650℃、空冷	○	○	○
17	0.006	0.34	0.45	15.17	1.74	0.018	0.083	0.015	0.005	0.004	—	—	—	Co0.008	980℃、空冷	650℃、空冷	○	○	○
18	0.007	0.33	0.52	15.20	1.79	0.021	0.080	0.010	0.001	0.002	—	—	—	B2H0.004	980℃、空冷	700℃、空冷	○	○	○

第 1 表 (つづき)

	No	成 分 (%)													熱 処 理		腐食試験結果 ¹⁾		SOC 試験 結 果	
		C	Si	Mn	Cr	Ni	Al	N	P	S	O	Cu	Mo	W	そ の 他	オーステナイト 化温度 650℃冷却	焼戻し温度 および冷却	試験温度 150℃		試験温度 200℃
本 発 明 の 例	19	0.014	0.13	0.55	16.04	3.72	0.022	0.084	N.A.	N.A.	N.A.	—	1.06	—	Ca0.004	1050℃, 空冷	700℃, 空冷	○	○	○
	20	0.015	0.17	0.57	16.01	3.78	0.021	0.044	0.012	0.002	0.003	—	—	—	Hf0.015, Co0.005	1030℃, 空冷	650℃, 空冷	○	○	○
	21	0.014	0.15	0.55	16.06	3.62	0.022	0.049	0.023	0.005	N.A.	0.77	1.49	—		1030℃, 空冷	670℃, 空冷	○	○	○
	22	0.013	0.14	0.54	16.05	3.70	0.020	0.045	0.012	0.003	0.003	—	—	—	VO.055, Ti0.038 Nb0.031	1030℃, 空冷	630℃, 空冷	○	○	○
	23	0.016	0.14	1.53	16.15	3.59	0.019	0.067	0.012	0.003	0.002	0.51	—	—	Zr0.030, Ta0.011, Hf0.024	1000℃, 空冷	630℃, 空冷	○	○	○
	24	0.015	0.12	1.06	16.14	3.63	0.022	0.069	0.018	0.002	0.002	—	0.44	0.58	Ti0.028, Zr0.015, Ta0.030	1000℃, 空冷	630℃, 空冷	○	○	○
	25	0.013	0.43	1.10	16.10	3.66	0.008	0.072	0.017	0.003	0.003	0.50	—	0.37	VO.022, Nb0.13, Co0.004	1000℃, 空冷	630℃, 空冷	○	○	○
	26	0.008	0.25	1.07	15.52	3.04	0.031	0.062	0.015	0.002	0.002	—	0.96	0.81	Nb0.058, Zr0.020, RE0.004	1050℃, 空冷	660℃, 空冷	○	○	○
例	27	0.007	0.24	1.13	15.46	3.16	0.032	0.064	N.A.	N.A.	N.A.	—	0.58	0.11	Ti0.008, Hf0.035, Co0.006	1030℃, 空冷	660℃, 空冷	○	○	○
	28	0.008	0.27	1.09	15.58	3.17	0.030	0.062	0.017	0.002	0.002	0.37	0.93	0.24	VO.057, Ti0.031, Nb0.047	1030℃, 空冷	660℃, 空冷	○	○	○
比 較 例	29	0.204	0.30	0.43	12.94	—	0.029	0.007	0.010	0.003	0.004	0.50	—	—		1030℃, 空冷	720℃, 空冷	×	×	×
	30	0.118	0.29	0.50	9.05	—	0.026	0.008	0.012	0.004	0.003	—	1.11	—		1000℃, 空冷	710℃, 空冷	×	×	×
	31	0.120	0.54	0.36	14.63	—	0.033	0.039	0.022	0.003	0.005	0.24	—	—		1050℃, 空冷	710℃, 空冷	×	×	×
	32	0.022	0.55	0.40	13.46	0.74	0.039	0.017	0.023	0.002	0.005	0.81	0.46	—		1000℃, 油冷	450℃, 空冷	×	×	×
	33	0.227	0.24	0.34	15.14	0.51	0.020	0.005	0.013	0.003	0.004	—	0.55	—	Co0.005	1030℃, 空冷	650℃, 空冷	×	×	×
	34	0.152	0.31	0.44	12.65	—	0.030	0.025	0.019	0.004	0.004	—	—	0.42		1000℃, 空冷	640℃, 空冷	×	×	×

¹⁾ 腐食試験条件: 15%NaCl水溶液, CO₂分圧40気圧, 720時間
N.A.: 分析せず

(発明の効果)

以上述べたように、本発明は湿潤炭酸ガス環境における優れた耐食性と湿潤硫化水素による割れに対して高い割れ抵抗を有する鋼およびその製造方法を提供することを可能としたものであり、産業の発展に貢献するところ極めて大である。

特許出願人 新日本製鐵株式会社

代理人 大 関 和 夫



[The page contains extremely faint, illegible markings.]

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☒ **FADED TEXT OR DRAWING**

☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.